



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

UR.12-SD-U1221.0

REVİZYON NO

SAYFA

8

1/1

H2-8 ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

TİCARİ İSMİ : PETİLEN H2-8

ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

| <u>DENEY ADI</u> | <u>BİRİMİ</u> | <u>DEĞERİ</u> | <u>METODU</u> |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C) | g/10d | 1.9 - 3.0 | ASTM D-1238 |
| Yoğunluk 23°C | g/cm ³ | 0.918 - 0.922 | ASTM D-1505 |
| Film Kalitesi | - | A | ALKATHENE 36 |
| TİPİK DEĞERLER | | | |
| Parlaklık | - | 70 | ASTM D-2457 |

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet

AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde.

DEPOLAMA ŞARTLARI : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : İnjeksiyon kalıplama (şişe ve kavanoz kapakları, küçük parçalar, oyuncaklar). Şişirme ile kalıplama (muhtelif şişe vs. kaplar, oyuncaklar).

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO : UR.12-BF-00005

NOT : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

PETİLEN H2-8 ürünü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.